

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

GMFIX PVA 17030 é um adesivo concentrado a base de PVA (acetato de polivinila) e base água, monocomponente, pronto para uso, com alto teor de sólidos e excelente aderência. Apresenta acabamento transparente e resinas puras, indicado para uso profissional na construção civil como adesivo para gesso, chapiscos e rebocos e concretos especiais.

PROPRIEDADES TÍPICAS

Características	Unidade	Valor	Observações
Densidade	g/cm ³	1,0 a 1,1	
Viscosidade	cps	5.000 a 7.000	a 25°C e 50% de umidade do ar
Umidade relativa do substrato	%	< 10	
Temperatura de aplicação	°C	5 a 35	
Aspecto	LIQUIDO VISCOSO BRANCO		
Teor de Sólidos (%)	30% +ou- 2		
pH 25°C	4,00 - 6,00		



ÁREAS DE APLICAÇÃO

- * Aditivação de gesso;
- * Estucamento e regularização de concretos aparentes;
- * Adesivo para Argamassas e concretos;
- * Aditivação de chapiscos (aderente em concretos e isopor);
- * Emboço e rebocos internos e externos;
- * Argamassa de regularização de lajes e contrapisos.

VANTAGENS

- * Excelente desempenho;
- * Aplicável em áreas internas e externas;
- * Aumenta a aderência e impermeabilidade;
- * Melhora a coesão e trabalhabilidade de argamassas;
- * Excelente aderência a tração;
- * Produto atóxico, de base água;
- * Permite diluição.

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

Preparo do Substrato:

Aditivo para chapiscos: Limpar o substrato contra pó, óleo e sujeiras. Pré-umedecer o substrato, porém sem empoçamentos, antes da aplicação do chapisco aditivado.

Aplicação do produto:

Misturar GMFIX PVA 17030 à água de amassamento conforme as proporções indicadas para cada aplicação

Ficha Técnica

GMFIX

PVA 17030

Chapiscos:

Emulsão com traço 1:5-1 parte de GMFIX PVA 17030 para 5 partes de Água (1:5).
Recomenda utilizar com argamassas 1:3 (Cimento: Areia).

Argamassa de Reparo:

Emulsão com traço 1:6-1 parte de GMFIX PVA 17030 para 6 partes de Água (1:6).
Recomenda utilizar com argamassas 1:3 (Cimento: Areia).

Argamassa de Estucamento Fino:

Emulsão com traço 1:6-1 parte de GMFIX PVA 17030 para 6 partes de Água (1:6).
Recomenda utilizar com argamassas 1:2 (Cimento: Areia).
Com espessura: até 10 mm

Argamassa em Gesso:

Emulsão com traço 1:8-1 parte de GMFIX PVA 17030 para 8 partes de Água (1:8).
Diluir o Gesso na emulsão para obter a consistência desejada.

COMPOSIÇÃO

Emulsão base PVA.

EMBALAGEM

Barricas de 50kg.

LIMPEZA

A limpeza dos equipamentos e materiais devem ser feitas com água corrente.

VÁLIDADE

12 meses com a embalagem fechada. Manter produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPO). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.

AVISO IMPORTANTE

Em todos os níveis, nossos esforços são voltados para assegurar a qualidade dos nossos produtos e serviços. Porém, recomendamos aos usuários não dispensar os controles de recepção e dos eventuais serviços prestados por terceiros. Nosso produto não oferece riscos à segurança das pessoas e do meio ambiente. Para mais informações consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

ATENDIMENTO AO CLIENTE GMS: +55 11 3794-0529

GMS INDÚSTRIA DE ADESIVOS LTDA
Rua Simão Pereira, 363
Cep: 07223-140 - Guarulhos - SP
Fone: (11) 2609-2243 / 2609-2244